

TECHNISCHE FICHE: APPLIED MEDIA – ZELFKLEVENDE VLOERSTICKERS



Algemene informatie

Applied media is een zelfklevend grafisch systeem dat kan worden aangebracht op een brede waaier aan binnen- en buitenoppervlakken.

De full colour afbeelding is ontworpen voor zowel duurzame tijdelijke als semi-permanente bewegwijzering, reclamecampagnes onder druk voertuig- en voetgangersverkeer op stationsplatforms/hallen, luchthavenhallen, voetpaden, parkeergarages en tal van andere vervoersknooppunten en winkellocaties.



Functie

Geschikt voor gebruik op talrijke oppervlakken zoals asfalt, beton, hout, metaal, rubber, keramische tegels, terrazzo, tegels en Yorkstone.

Samenstelling

Applied media is een grafisch systeem bestaande uit (van boven naar beneden):

- Transparant korrelig antislip aggregaat klasse/grootste maat < 500 micron
- Gepatenteerd helder laminaat om uv-degradatie en slijtage tegen te gaan
- Elastomere film bedrukt met een full colour digitale print
- Hoogwaardige mix van polymere materialen, geïmpregneerd met een vezelmembraan voor sterkte, ook tijdens verwijdering.
- Geavanceerd polymeer drukgevoelig lijmsysteem dat zich uitzonderlijk stevig hecht aan het oppervlak, maar toch gemakkelijk verwijderd kan worden, zonder schade aan de ondergrond toe te brengen of lijmresten achter te laten.
- Gemakkelijk te verwijderen polymere achtergrondfilm

Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	Bestaande uit hiernieuwbare hoogwaardige polymere materialen. De onderzijde is gecoat met een geavanceerde polymere drukgevoelige lijm. Gepatenteerde PU-acrylcoating aangebracht op 100 micron \pm micron laagdikte. Gecoat kristalachtig aggregaat aangebracht tussen 80 gram m ² and 50 gram m ² .
<u>Dikte:</u>	\leq 1,8mm
<u>Slipweerstand:</u>	\geq 45 slipbestendige waarde bepaald door BS EN 13036-4 :2011
<u>Overig:</u>	Voldoet aan Bfl –s1 klasse van materiaalgedrag bij brand conform EN13501-1:2007+A1:2009. Voldoet aan eisen voor rookdichtheid indien getest conform BS 6853:1999 + A1 Annex D.8.6. Voldoet aan eisen voor giftige dampen indien getest conform BS 6853:1999: Annex B.2.

Toepassing en verwijdering

- Minimum temperatuur van 5°C tijdens de installatie.
- De afbeelding kan in grote stukken verwijderd worden zonder schade aan de ondergrond te berokkenen en zonder resten achter te laten op het oppervlak.
- Specifieke applicatie- en verwijderingsprocedures, voor binnen-en buitentoepassingen, moeten worden gevolgd in overeenstemming met het reglement van de fabrikant.

Onderhoud

De afbeelding kan, in lijn met instructies van de fabrikant, eenvoudig worden gereinigd met proper water en een schrobborstel. Daarna kan de afbeelding idealiter gedroogd worden met een waterzuiger of aftrekker met een PU blad.

Verpakking

Applied Media wordt aangeleverd op rol en vlakke vellen.

Bewaring

Bewaar afgesloten op een droge plaats.

Houdbaarheid

Applied Media heeft een maximale houdbaarheid van 24 maanden.

Milieu

Applied Media vloerstickers kunnen gerecycleerd worden en Applied Media heeft een goed milieubeheer om ervoor te zorgen dat afval op een verantwoorde en juridisch conforme manier wordt beheerd.